



*SCHEDA TECNICA :*

TB 3 - TEST BIANCO 3  
*160 gr/m<sup>2</sup> non liscio*

<i>Caratteristiche Fisiche</i>	<i>Metodo</i>	<i>Unità</i>	<i>Valore</i>	<i>Tolleranza</i>
Grammatura	UNI 6440-88	gr/m <sup>2</sup>	160	3%
Spessore	ISO 534	u	210 - 230	
Contenuto di umidità	UNI 9075-86	%	6%	1%
Grado di bianco PHOTOVOLT	ISO 2470-77	-	65	4%
Grado di bianco ELREPHO		-	68	4%
Rugosità Bendtsen (copertina)	UNI 7626/2-86	ml/min		
Resistenza allo scoppio	UNI 6443-88	kPa	270	10%
Indice di scoppio	UNI 6443-88	kPam <sup>2</sup> /g	1,7	10%
RCT trasversale	TAPPI 822	kN/m	0,95	5%
SCT trasversale	TAPPI 826	kN/m	1,65	5%
Cere Dennison	TAPPI 459	-	min. 11	
Resistenza alla delaminazione	TAPPI UM-403	J/m <sup>2</sup>	min. 250	
Assorbimento Cobb (60 sec)	ISO 535	gr/m <sup>2</sup>		