



*SCHEDA TECNICA :*

**TB 3 C - TEST BIANCO 3**

*190 gr/m<sup>2</sup> liscio collato*

<i>Caratteristiche Fisiche</i>	<i>Metodo</i>	<i>Unità</i>	<i>Valore</i>	<i>Tolleranza</i>
Grammatura	UNI 6440-88	gr/m <sup>2</sup>	190	3%
Spessore	ISO 534	u	240 - 260	
Contenuto di umidità	UNI 9075-86	%	6%	1%
Grado di bianco PHOTOVOLT	ISO 2470-77	-	65	4%
Grado di bianco ELREPHO		-	68	4%
Rugosità Bendtsen (copertina)	UNI 7626/2-86	ml/min	700 - 800	
Resistenza allo scoppio	UNI 6443-88	kPa	320	10%
Indice di scoppio	UNI 6443-88	kPam <sup>2</sup> /g	1,7	10%
RCT trasversale	TAPPI 822	kN/m	1,15	5%
SCT trasversale	TAPPI 826	kN/m	1,95	5%
Cere Dennison	TAPPI 459	-	min 11	
Resistenza alla delaminazione	TAPPI UM-403	J/m <sup>2</sup>	min 280	
Assorbimento Cobb (60 sec)	ISO 535	gr/m <sup>2</sup>	max. 30	